



PJ582 正丁醇醚化三聚氰胺甲醛树脂

- 【类别】 PJ582 是低醚化度正丁醇醚化的三聚氰胺甲醛树脂。
- 【应用特性】 树脂色数浅、醚化度低、活性高。配漆成膜后硬度高，漆膜耐水、耐化学品性好，柔韧性及抗冲击性好。主要用于氨基烘漆。
- 【应用范围】 醇酸氨基烘漆，环氧氨基烘漆，硝基漆
- 【规格】 外观：水白至极微黄透明状液体
色数： $\leq 1\#$ (Fe-Co)
固含量： $(60 \pm 2)\%$
容忍度：树脂：200#汽油=1：2~10
酸价： $\leq 1\text{mgKOH/g}$
粘度： $(60 \sim 210)\text{ s}$ (涂-4/25℃)
溶剂：正丁醇
- 【溶剂稀释性】 本品可溶于醇类、酮类、酯类和醚类溶剂，并可用适量的苯类（如：甲苯、二甲苯、三甲苯等）溶剂稀释。
- 【树脂相溶性】 本品与短油度、超短油度醇酸树脂和环氧树脂有较好的混溶性，可与本公司 PJ3438、PJ3367、PJ1367、PJ11-70CA、PJ11-70DA、PJ12-70A、PJ13-80、PJ13-80C、相溶后混合使用。如与其他公司树脂混用，请事先作好条件试验。

【参考配方】 氨基清漆

PJ3367	62.70%
PJ582	26.90%
BYK-310	0.10%
稀释剂	10.30%
合计	100.00%