



PJ350 耐深冲饱和聚酯树脂

- 【类别】 PJ350 为引进国外用于卷钢涂料的技术制造的耐深冲饱和聚酯树脂。
- 【应用特性】 PJ350 制成的漆膜耐深冲性极其优异！可用于二片罐、瓶盖。色数浅，耐化学品性好，漆膜光亮、丰满，硬度高，耐候性优异，抗黄变性好。
注：采用本树脂配制耐深冲二片罐时，应配用六甲氧基三聚氰胺树脂。
- 【应用范围】 卷钢、制罐、印铁油墨等需要承受深冲的涂料
- 【规格】 外观：微黄透明粘稠状液体
色数： $\leq 1\#$ (Fe-Co)
固含量： $(60 \pm 1)\%$
酸价： $\leq 12\text{mgKOH/g}$
粘度： $(25 \sim 50)\text{ s}$ (格氏管/ 25°C)
溶剂：二甲苯/重芳烃
- 【溶剂稀释性】 PJ350 与芳香烃、酮类、醚酯类、醇类、酯类溶剂相溶。
- 【树脂相容性】 PJ350 与本公司 PJ32-60B、PJ12A-70D 树脂、PJ582-2、PJ512 氨基树脂有较好的相容性。与全甲醚化氨基树脂相溶并能形成性能优异的漆膜。与首诺公司 747、737、717 有极好的相容性能可配合使用。
- 【参考配方】 透明蓝耐深冲卷钢涂料

PJ350	72.00%
稳定酞青蓝	1.20%
747 (氨基树脂)	19.00%
E44 (环氧树脂)	4.00%
BYK-310	0.10%
异佛尔酮	3.70%
合计	100.00%