

**PJ68142-75 聚酯树脂****【类别】** PJ68142-75 是聚酯树脂**【技术特性】** 高光泽、高丰满度、相溶性广、不黄变、耐候性优异**【应用范围】** 拼入羟基丙烯酸树脂、热固性丙烯酸树脂、醇酸树脂中提高光泽和丰满度**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	2.5-6.5Pa.s/25℃	酸值	6.0-10.0mgKOH/g	羟值	142
溶剂	二甲苯/S-100	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	74±2%		

【溶剂稀释性】 本产品在本类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验**【树脂相溶性】** 本产品与本公司聚酯树脂、强基丙烯酸树脂相溶性好。拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。**【参考配方】**

汽车罩光漆		稀释剂	
PJ61045-70	68	XYL	50
PJ68142-75	10	CAC	5
XYL	9	BAC	25
BAC	5.8	PMA	20
PMA	7		
EFKA3772	0.2		
3390 固化剂	适量		

施工配比：主剂：固化剂：稀释剂=100：24：80-100**【工艺条件】**

☆ 烘烤条件：自干

☆ 底材：马口铁（打磨）

【检验技术指标】

检验项目	检测方法	参照标准	检验标准	检验结果
光泽	60 度	GB/T9754-88	≥98	100
硬度	铅笔划痕	GB/T6739-96	≥H	2H
附着力	百格法	GB/T9286-98	100%	100%
冲击	冲击法	GB/T1732-93	≥50Kg.cm	50cm(20μ m)
柔韧性	弯曲法	GB/T1731-93	≤2mm	1mm

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶**【安全】** 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。