

**PJ61019-50 羟基丙烯酸树脂**

- 【类别】 PJ61019-50 是羟基丙烯酸树脂
 【应用范围】 汽车 1K 底漆、PU 漆、ABS 塑胶漆；
 【技术特性】 层间附着力优，银粉排布性好，相容性广。
 【规格】

外观	清澈透明	黏度	4.0-6.5Pa.s/25℃	酸值	2.0-6.0mgKOH/g	羟值	60
溶剂	甲苯/醋酸丁酯/醋酸乙酯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司羟基性丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。

【参考配方】

汽车 1K 灰底漆		稀释剂	
PJ61019-50	45	XYL	50
R930 钛白粉	18	TOL	10
6#黑	1	BAC	15
EFKA4401	2	EAC	15
滑石粉	5	CAC	10
硫酸钡	8		
1/2NC (30%)	15		
BAC	3		
XYL	3		
EFKA3600	0.05		

金属闪光漆		稀释剂	
甲组份			
PJ61019-50	70	XYL	50
ZX1065	10	TOL	10
BYK-306	0.2	BAC	15
EFKA2028	0.1	CAC	15
20% CAB-381-2	10	MIBK	10
CAC	9.7		
(乙组份) 拜耳 N3390			

甲组份：乙组份：稀释剂=100：9.6：80~100

【工艺条件】

- ☆ 烘烤条件：自干
 ☆ 底材：马口铁（打磨）

【检验技术指标】

检验项目	检测方法	参照标准	检验标准	检验结果
光泽	60 度	GB/T9754-88	≥40	55
硬度	铅笔划痕	GB/T6739-96	≥HB	HB
附着力	百格法	GB/T9286-98	100%	100%
冲击	冲击法	GB/T1732-93	≥30Kg.cm	50cm(20μ m)
柔韧性	弯曲法	GB/T1731-93	≤2mm	1mm
打磨性	擦拭法	-----	不粘砂纸	合格



干性	-----	-----	可打磨	25min
----	-------	-------	-----	-------

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。