

**PJ61363-80 羟基丙烯酸树脂****【类别】** PJ61363-80 是羟基丙烯酸树脂**【技术特性】** 高固含、高丰满度、高光泽、流平性好、快干性、柔韧性优、耐寒性优**【应用范围】** 汽车修补漆、PU 实色漆、罩光油**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	3.0-8.0 Pa.s/25℃	酸值	6.0-12.0mgKOH/g	羟值	120
溶剂	醋酸丁酯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	80±2%		

【溶剂稀释性】 本产品酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。**【树脂相溶性】** 本产品与本公司羟基丙烯酸树脂相溶性好。拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。**【参考配方】**

双组份罩光漆		稀释剂	
(甲组份)			
PJ61363-80	85	XYL	50
PMA	5	TOL	10
BYK-306	0.2	BAC	15
EFKA3777	0.3	CAC	15
MIBK	4.5	MIBK	10
二甲苯	5		
(乙组份) 拜耳 N3390			

甲组份：乙组份：稀释剂=100：39：80~100

【工艺条件】

☆ 烘烤条件：(1) 65℃×60min, 放置 24h 后测耐蚀指标

(2) 自干

☆ 底材：马口铁（打磨）

【检验技术指标】

检验项目	检测方法	参照标准	检验标准	检验结果
表干	吹棉球法	-----	不粘棉球	40min
实干	指压法	-----	无指纹印	24h
8h 硬度	铅笔划痕	GB/T6739-96	-----	<HB
24h 硬度	铅笔划痕	GB/T6739-96	-----	HB
光泽	60 度	GB/T9754-88	≥85	95
硬度	铅笔划痕	GB/T6739-96	≥H	H
附着力	百格法	GB/T9286-98	100%	100%
冲击	冲击法	GB/T1732-93	≥30Kg.cm	50cm(30μ m)
柔韧性	弯曲法	GB/T1731-93	≤2mm	1mm
丰满度	目测法	-----	丰满好，鲜映性高	合格
流平性	目测法	-----	平整光滑，无缩孔	合格
耐酸性	浸泡法	GB/T9274-88	10%H ₂ SO ₄ 72 无起泡、脱落、变色	合格
耐碱性	浸泡法	GB/T9274-88	5%NaOH48h 无起泡、脱落、变色	合格
耐寒性	冰箱冷冻	-----	零下 20℃ 冷冻 2 小时折弯漆膜不断裂、不发白	合格

【储存性】

以上资料仅供参考，请按需要试验，以便适合您的客户的特定要求。



☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密.

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料。