



PJ62042-60 热固性丙烯酸树脂

【类 别】 PJ62042-60 是热固性丙烯酸树脂

【技术特性】 耐盐雾、耐化学药品优，低温固化，对电镀底材附着力好、硬度高

【应用范围】 有色金属光油、电镀光油、低温玻璃烤漆

【规 格】

外观	清澈透明	黏度	3.0-7.0Pa.s/25°C	酸值	55-65mgKOH/g
溶剂	二甲苯/异丁醇	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	60±2%

【溶剂稀释性】 本产品在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验

【树脂相溶性】 本产品与我司电镀金油热固性丙烯酸树脂相溶性好，与环氧、氨基树脂相溶。拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。

【参考配方】

电镀金油		稀释剂	
PJ62042-60	45	二甲苯	45
PJ572	18	甲苯	10
E-44	5	醋酸丁酯	15
542(降温剂)	0.5	异丁醇	15
ADP(附着力剂)	2	DAA	10
稀释剂	29.3	乙二醇单丁醚	5
流平剂	0.2		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件：(1) 120°C ×15min, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底 材：马口铁（未打磨）

【检验技术指标】

检验项目	检测方法	参照标准	检验标准	检验结果
硬度	铅笔划痕	GB/T6739-96	≥2H	3H
附着力	百格法	GB/T9286-98	100%	100%
冲击	冲击法	GB/T1732-93	≥30Kg.cm	50cm(18μ m)
柔韧性	弯曲法	GB/T1731-93	≤2mm	1mm
耐硝酸	点滴法	-----	无变色、无起泡	48S
耐酸性	浸泡法	GB/T9274-88	10% H ₂ SO ₄ 24h 无起泡、脱落、变色	48h
耐碱性	浸泡法	GB/T9274-88	5% NaOH24h 无起泡、脱落、变色	24h
耐盐雾	中性盐雾	GB/T1771-91	单边腐蚀不超过去 3mm	48h

【注意事项】

☆ 本树脂由于酸值过高不宜做铝粉漆和色漆。

☆ 为了保证良好的储存性，建议硅烷偶联剂加在稀释剂中

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。