



PJ32-60A PU 丙烯酸树脂

【类别】 PJ32-60A 为含羟基 PU 漆用丙烯酸树脂。

【应用特性】 树脂水白透明，漆膜光泽高，耐候性、耐盐雾性、附着力和柔韧性好。

【应用范围】 1. 与进口 N-75、HDI 三聚体固化剂（如：3390）拼用制成高档汽车修补漆及高档户外耐候性优异的面漆。
2. 与 PJ13-80E、PJ13-80 拼用并以 PJ01-50 为固化剂制成高档水白、高光泽、高丰满度之罩面清漆。

【规格】 外观：水白至微黄透明粘稠状液体
色数：≤1#（Fe-Co）
固含量：（60±1）%
酸价：≤6mgKOH/g
粘度：（40~60）s（格氏管/25℃）
（3200~4200）mPa.s /25℃
OH 值：（100±10）mgKOH/g（100%）
溶剂：二甲苯
T_g：35℃

【溶剂稀释性】 PJ32-60A 与芳香烃、酯类、酮类、醚酯类溶剂相溶性好，可用甲苯、二甲苯、CAC、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁酮、环己酮等溶剂稀释，在烃类溶剂中溶解度有限。使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性及溶剂对漆膜的影响。

【树脂相溶性】 PJ32-60A 与 N-75、3390、1890 等相溶性好；与硝化棉相容，与 CAB 不相容！与本公司醇酸树脂 PJ13-80、PJ13-80C、PJ13-80E 有一定范围的相溶性；与本公司 PJ01-75 类固化剂有一定范围的相溶性；与 PJ01-50T、PJ01A-50T 不相溶。对拼用任何的其它树脂均需进行稳定性及混溶性试验！

【参考配方】 PU 白汽车面漆

A 组份：	PJ32-60A	54.85%
	R902(钛白粉)	25.00%
	SD-1(防沉剂)	0.30%
	BYK-310	0.15%
	二甲苯	4.45%
	CAC	3.00%
B 组份：	3390(HDI 三聚体)	12.25%
	合计	100.00%

【安全】 小心操作，避免接触皮肤与眼睛，详情事项请参考物质安全资料。