



PJ61021-50B 羟基丙烯酸树脂

【类别】 PJ61021-50B 是特殊基团改性羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 快干、硬度高、耐乙醇性优、消光性好、无苯

【应用范围】 汽车内饰漆，3C 漆

【规格】

外观	清澈透明	粘度	20.0-30.0 Pa.s/25℃	酸值	1.0-3.0 mgKOH/g	固体羟值	21 mgKOH/g
色号	≤1(Fe-Co)	溶剂	醋酸丁酯	固体份	50±2%	Tg/℃	95

【溶剂稀释性】 本产品在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】 本产品与我司羟基性丙烯酸树脂相溶性好。拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。

【参考配方】

哑光清漆		乙组分	
甲组分			
PJ61021-50B	75.0	拜耳 N3390	3.6
BYK141（消泡剂）	0.1		
CAB-381-0.5（20%in BAC）	5.0		
B205 哑粉	4.0		
SN-4034（哑粉排列助剂）	0.2		
SN-2011（分散剂）	0.3		
PMA	7.7		
醋酸丁酯	7.7		
合计	100	合计	3.6

【工艺条件】

☆ 烘烤条件： 自干，放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底 材： 木材

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，详情事项请参考物质安全资料。