



PJ526 水性氨基树脂

- 【类别】 本品是全甲醇醚化的氨基树脂，与氰特 303 性能相近。
- 【应用特性】 可与环氧树脂、醇酸树脂、聚酯树脂和丙烯酸树脂低温交联固化，具有柔韧性好、耐化学品性好等特性
- 【应用范围】 水性氨基烤漆或油性氨基烤漆。
- 【规格】 外观：水白至微黄透明粘稠状液体
色数： $\leq 50\#$ (Pt-Co)
固含量： $(98 \pm 2)\%$
粘度： $(1500 \sim 8000) \text{ mPa} \cdot \text{s}$ (NDJ-1/25℃)
- 【溶剂稀释性】 本品可溶于醇、酮和醚，部分溶于芳香烃和水，不溶于脂肪烃。
- 【参考配方】 白色水性丙烯酸氨基烤漆

原料名称	投料量
PJ6250-70	27.5%
钛白粉	25.0%
BYK-020	0.2%
BYK-333	0.1%
分散剂	0.2%
去离子水	34.9%
二甲基乙醇胺	1.0%
丙二醇丁醚	2.0%
丙二醇甲醚	2.0%
异丙醇	2.0%
PJ526	4.8%
合计	100.0%