

**PJ61024-50 羟基丙烯酸树脂**

【类别】 PJ61024-50 是羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 高耐化性、干性快、硬度高、耐 RCA、无苯

【应用范围】 高档哑光木器漆、汽车内饰漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	15.0-25.0Pa.s/25℃	酸值	2.0-6.0mgKOH/g	固体羟值	80 mgKOH/g
色号	≤1(Fe-Co)	溶剂	醋酸丁酯	固体份	51±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与本公司羟基丙烯酸树脂相容性好，与 1/2NC，CAB 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

木器哑光清漆		稀释剂	
甲组分			
PJ61024-50	70	EAC	10
丁酯	9.9	XYL	50
二甲苯	9.9	BAC	20
CAB-381-0.5	5	PMA	20
BYK333	0.2		
OK520 哑粉	5		
（乙组分） 拜耳 N3390	12.83		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件:自干

☆ 底 材: 木材

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，详情事项请参考物质安全资料。