

**PJ61058-50B 羟基丙烯酸树脂**

【类别】 PJ61058-50B 是羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 易消光、附着力优，干性快、气味消散快

【应用范围】 哑光木器漆、汽车 1K 底漆、ABS、五金 PU 底漆；

【规格】

外观	清澈透明	黏度	8.0-11.0Pa.s/25℃	酸值	5.0-8.0mgKOH/g	羟值	70
溶剂	丁酯/二甲苯/PMA	色号	≤1 (Fe-Co)	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】 本产品与我司羟基丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。

【参考配方】

哑光清漆		稀释剂	
PJ61058-50B	65	EAC	10
丁酯	9.9	XYL	50
二甲苯	9.9	BAC	20
CAB-381-0.5	5	PMA	20
BYK333	0.2		
OK520 哑粉	5		
(乙组分) 拜耳 N3390	11.4		

甲组份：乙组份：稀释剂=100：11.4：80~100（可拼用普通 TDI 固化剂降低成本、提高干性）

【工艺条件】

☆ 烘烤条件：自干

☆ 底材：木材

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。