PJ61058-50 羟基丙烯酸树脂

【类　　别】 PJ61058-50 是羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 消光性好，颜料润湿性好，抗咬底性好，干性快、PVC 基材附着力好

【应用范围】 哑光木器漆、汽车 1K 底漆、ABS、五金 PU 底漆

【规　　格】

外观	清澈透明	**黏度**	2.5-6.5Pa.s/25℃	**酸值**	2.0-5.0mgKOH/g	**羟值**	60mgKOH/g
溶剂	甲苯/S-100#	**色号**	≤1(Fe-Co)	**固体份**	50±2%		

【溶剂稀释性】本产品在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】本产品与我司羟基性丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。

【参考配方】

木器哑光清漆		稀释剂	
甲组分			
PJ61058-50	68	EAC	10
分散剂	0.5	XYL	50
防沉浆	5.0	BAC	20
哑粉	5.0	PMA	20
BYK306	0.3		
BYK141	0.3		
丁酯	20.9		
乙组分: 01A-50			

甲组份：乙组份：稀释剂=100：20：100~120

【工艺条件】

☆　烘烤条件: 自干

☆　底　　材: 木板

【储存性】

☆　远离热及火源, 置于阴凉通风处，容器保持紧闭

☆　本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安　　全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。

以上资料是基于我们的知识和实验得出，但不代表其符合您的所有要求，也不作为我司承担责任的依据，使用前请您进行充分的测试。