

**PJ61070-69 羟基热塑性丙烯酸树脂****【应用领域】**

PU 塑胶银粉漆,实色漆, PC、TR90 塑胶眼镜漆, 尼龙+玻纤 (50%含量)

【技术特性】

对 PC、TR90、尼龙+玻纤等底材附着力好, 硬度高、柔韧性好, 银粉排布优, 流平性好, 光泽高, 丰满度好, 耐溶剂性能高。

【规格】

外观	清澈透明	黏度	5.0-15.0pa.s/25℃	酸值	≥7.0mgKOH/g	羟值	70
溶剂	醋酸丁酯	色号	≤2 (Fe-Co)	固体份	69±2%		

【溶剂稀释性】

本产品酯类、酮类、醚类溶剂中溶解性好, 使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】

本产品与我司羟基丙烯酸树脂相溶性好。拼用其他树脂时, 请先进行相溶性及稳定性试验。

【参考配方】

双组份清漆		稀释剂	
(甲组份)			
TB69070P-B	88	BAC	40
BAC	4.5	BCS	60
PMA	7.1		
流平剂	0.4		
(乙组份) 潮固化树脂	88		

甲组份: 乙组份: 稀释剂=100: 88: 80~100

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: (1) 65℃×2.5h 或 70℃×2h, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底 材: PC、TR90、尼龙+玻纤

【储存性】

☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

【包装规格】 200Kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料。