

**PJ61307-70 羟基丙烯酸树脂**

【类别】 PJ61307-70 是羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 高固含、高丰满度、高光泽、流平性好、耐候性好、耐化学药品性优

【应用范围】 汽车修补漆、摩托车罩光油、工程机械漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	2.0-4.0Pa.s/25℃	酸值	4.0-8.0mgKOH/g	羟值	135
溶剂	醋酸丁酯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	70±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】 本产品与本公司羟基丙烯酸树脂相溶性好。拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。

【参考配方】

罩光清漆			
A 组分		B 组分	
PJ61307-70	80	拜尔 N3390	32.73
10%sn	0.2		
EFKA3772	0.2		
EFKA2028	0.1		
BAC	16		
PMA	3.5		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: (1) 65℃ ×60min, 放置 24h 后测耐蚀指标

(2) 自干

☆ 底 材: 马口铁 (打磨)

【储存性】

☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密.

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料。