

**PJ60037-50A 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ60037-50A 是含低羟基热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 对不锈钢、镀锌板、铝板等金属基材附着力好，颜料润湿性好，光泽高

【应用范围】 金属自干漆、手喷漆、地坪漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	800-1500 mPa.s/25℃	酸值	10.0-14.0 mgKOH/g	Tg /℃	37
色号	≤1(Fe-Co)	溶剂	混合酯类	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

黑漆		稀释剂	
PJ60037-50A	80	TOL	20
通用黑色浆	10	XYL	20
BYK333	0.1	BAC	30
XYL	3.9	i-BA	20
BAC	6.0	BCS	10

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 自干，放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底 材: 马口铁

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，详情事项请参考物质安全资料。