

**PJ62051-60 热固性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ62051-60 是热固性丙烯酸树脂

【应用范围】 五金银粉烤漆、实色烤漆、玻璃烤漆

【技术特性】 优异的耐水煮性、耐化学药品优，耐盐雾性优、硬度高、附着力好、颜料分散性好

【规格】

外观	清澈透明	黏度	2.0-5.0Pa.s/25℃	酸值	4-10mgKOH/g
溶剂	二甲苯/异丁醇	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	59±2%

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验

【树脂相容性】 本产品与本公司热固性丙烯酸树脂相容性好，与环氧、氨基树脂相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验

【参考配方】

白色亮光烤漆		稀释剂	
PJ62051-60	50.0	XYL	45
PJ582-2	14.3	S-100#	10
R930 钛白粉	23.0	BAC	15
P61 分散剂	0.5	i-BA	15
i-BA	5.0	CYC	10
S-100#	5.0	DBE	5
BAC	7.2		
流平剂	0.2		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: (1) 150℃×30min, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: 马口铁 (打磨)

【储存性】

☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密.

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料。

以上资料是基于我们的知识和实验得出, 但不代表其符合您的所有要求, 也不作为我司承担责任的依据, 使用前请您进行充分的测试。