

**PJ62053-60 热固性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ62053-60 是热固性丙烯酸树脂

【技术特性】 优异的重涂性、对铝材和其他金属附着力好、柔韧性好，耐冲击优异

【应用范围】 金属实色漆、光油、发动机漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	4.0-8.0Pa.s/25℃	酸值	6-10mgKOH/g
溶剂	二甲苯/正丁醇	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	60±2%

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验

【树脂相容性】 本产品与本公司热固性丙烯酸树脂相容性好，与环氧、氨基树脂相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验

【参考配方】

白色实色面漆		稀释剂	
PJ62053-60	45	XYL	45
PJ582-2	18	S-100#	10
钛白粉	22.5	BAC	15
分散剂	0.5	i-BA	15
i-BA	4	CYC	10
S-100#	5	DBE	5
BAC	4.8		
流平剂	0.2		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件：（1）150℃×30min,放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底 材:马口铁（打磨）

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。