



PJ60038-50 热塑性丙烯酸树脂

【类 别】 PJ60038-50 是含低羟基热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 对 ABS、不锈钢、镀锌板、铝板等金属基材附着力好，颜料润湿分散性优，无苯、光泽高

【应用范围】 金属自干漆、手喷漆

【规 格】

| 外观 | 清澈透明 | 黏度 | 800-1500mPa.s/25°C | 酸值 | 4.0-10.0mgKOH/g | Tg /°C | 38 |
|----|----------|----|--------------------|-----|-----------------|--------|----|
| 溶剂 | 醋酸丁酯/异丁醇 | 色号 | ≤1(Fe-Co) | 固体份 | 50±2% | | |

【溶剂稀释性】 本产品在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 CAB、NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

| 黑漆 | | 稀释剂 | |
|------------|-----|-------|----|
| PJ60038-50 | 80 | S-BAC | 25 |
| 通用黑色浆 | 10 | PMA | 10 |
| BYK333 | 0.1 | BAC | 25 |
| PMA | 3.9 | i-BA | 10 |
| BAC | 6.0 | EAC | 20 |

【工艺条件】

☆ 烘烤条件：自干，放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底 材：马口铁

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。