



## PJ60041-55 热塑性丙烯酸树脂

【类别】 PJ60041-55 是含低羟基热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 金属附着力、高光泽、高丰满度、颜料润湿性、性价比

【应用范围】 五金、轻防腐、马路划线漆、手喷漆

【规格】

|    |        |    |                 |     |                 |       |    |
|----|--------|----|-----------------|-----|-----------------|-------|----|
| 外观 | 清澈透明   | 黏度 | 3.0-8.0Pa.s/25℃ | 酸值  | 7.0-14.0mgKOH/g | Tg /℃ | 41 |
| 溶剂 | 甲苯/二甲苯 | 色号 | ≤1(Fe-Co)       | 固体份 | 54±2%           | 羟值    | 30 |

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 CAB、NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

| 白色漆         |     | 稀释剂    |    |
|-------------|-----|--------|----|
| PJ60041-55  | 60  | 二甲苯    | 20 |
| R930        | 25  | 甲苯     | 20 |
| P61 分散剂     | 1   | 醋酸丁酯   | 30 |
| 1/2NC (30%) | 10  | 异丁醇    | 20 |
| BYK306      | 0.3 | 乙二醇单丁醚 | 10 |
| 醋酸丁酯        | 3.7 |        |    |

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 自干, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底 材: 墙面

【储存性】

☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密.

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料。