

**PJ60056-60B 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ60056-60 是热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 优异的耐污染性、耐候性、光泽高、颜料润湿性好

【应用范围】 水泥建筑内外墙漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	5.0-10.0Pa.s/25℃	酸值	5.0-10.0mgKOH/g	Tg /℃	60
溶剂	S-150#/二甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	60±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 CAB、NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

外墙漆		ABS 稀释剂	
PJ60056-60	28	S-150	40
R902 钛白粉	35	S-100	40
三甲苯	7	DBE	10
S-100	10	PMA	10
消泡剂	0.2		
DBE	5		
BYK306	0.3		
滑石粉	14.5		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 自干,放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: 墙面

【储存性】

☆ 远离热及火源,置于阴凉通风处,容器保持紧密.

☆ 本产品自生产日起,保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂,必须小心操作,避免接触皮肤与眼睛,其它资料请参考物质安全资料。

以上资料仅供参考,请根据需要试验,以便适合您的客户的特定要求。