

**PJ60069-50B 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ60069-50B 是热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 UV/PU 层间附着力好、干性好、耐水煮好

【应用范围】 塑料银粉底漆和实色底漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	20.0-30.0Pa.s/25℃	酸值	1-3mgKOH/g	T _g /℃	69
溶剂	醋酸丁酯/正丁醇	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 CAB、NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

金属闪光漆		稀释剂	
PJ60069-50B	59.9	TOL	15
ZX1065	8	<i>i</i> -PA	20
BAC	7	BAC	15
20% CAB-381-2	10	<i>i</i> -BA	15
BYK306	0.1	BCS	10
20% VAGH	10	EAC	25
BAC	5		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 65℃×30min, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: ABS

【注意事项】

☆ 本树脂耐醇性好的产品，在使用时拼用硝酸纤维素可达到更满意效果。

☆ 本树脂不宜拼用 CAB-381-20 作改性树脂。

☆ 鉴于本树脂的特殊性，在做银粉漆时，请选择好银粉的配套性，做好贮存稳定性实验，避免因不相适应使油漆在贮存过程中产生胶化现象。

☆ 若用本树脂做色漆时不宜用碱性的分散剂，建议用含硅类润湿剂。



【储存性】

- ☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- ☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 190kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。