

**PJ60199-50C 热塑性丙烯酸树脂**

**【类别】** PJ60199-50C 是热塑性丙烯酸树脂

**【技术特性】** 银粉排布性好，颜料润湿分散性好，耐蒸煮、高耐磨性，高耐醇、耐手汗性能优异

**【应用范围】** 高要求塑胶铝粉漆、3C 产品漆

**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	9.0-18.0Pa.s/25℃	酸值	1.0-3.0mgKOH/g	Tg /℃	115
溶剂	醋酸丁酯/异丁醇/甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%		

**【溶剂稀释性】** 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

**【树脂相容性】** 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 CAB、NC 相容。并用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

**【参考配方】**

金属闪光漆		稀释剂	
PJ60199-50A	60	TOL	15
ZX1065	10	i-PA	20
BAC	7	BAC	15
20% CAB-381-2	15	i-BA	15
BYK306	0.3	BCS	10
TOL	7.7	EAC	25

**【工艺条件】**

☆ 烘烤条件: 60℃×30min, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底 材: ABS

**【储存性】**

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

**【包装规格】** 200kg/桶

**【安 全】** 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。