

## PJ60325-50 热塑性丙烯酸树脂

【类 别】 PJ60325-50 是环保无苯型热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 与 PP 底材附着力优异,银粉排布性好,颜料润湿分散性优,耐化学药品性优,无苯

【应用范围】 PP 塑料银粉漆、实色漆

## 【规 格】

外观	清澈透明	黏度	1.0-2.0Pa.s/25℃	酸值	3.0-8.0mgKOH/g	Tg /℃	65
溶剂	BAC/MIBK	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】本产品与酯类、酮类、醇类溶剂溶解性好,使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】拼用其他树脂时,请先进行相溶性及稳定性试验。

## 【参考配方】

	金属闪光漆	稀释剂		
PJ60325-50	66	EAC	25	
ZX1065	10	BAC	35	
i-PA	12	i-PA	30	
BAC	12	CYC	10	

## 【工艺条件】

烘烤条件: 60℃ ×2.5h, 放置 24h 后测耐蚀指标

底 材: PP