

**PJ60328-40 CPP 改性树脂**

【类别】 PJ60328-40 是 CPP 改性树脂

【技术特性】 与 PP 底材附着力优异，施工性好，无苯

【应用范围】 PP 塑料漆、PP 水

【规格】

外观	黄色半透明液体	黏度	50~200mPa.s/25℃	酸值	7.0~10.0mgKOH/g
溶剂	醋酸丁酯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	40±2%

【溶剂稀释性】 本产品与芳烃类、酯类溶剂溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

金属闪光漆		稀释剂	
PJ60328-40	66	TOL	25
ZX1065	10	XYL	25
XYL	12	BAC	25
BAC	12	i-PA	10
		CYC	15

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 60℃×2.5h,放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: PP

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 190kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。