

**PJ60826-43 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ60826-43 是热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 对五金和 ABS 底材附着力优，与 UV、PU、弹性漆附着力好，干燥速度快、混溶性好

【应用范围】 有色金属和玻璃自干漆，UV 底漆，PU 底漆，真空电镀底面漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	70-100s/25℃/涂 4#杯	酸值	13.0-18.0mgKOH/g	Tg /℃	25
溶剂	甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	43±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验

【树脂相容性】 本产品与本公司热塑性丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验

【参考配方】

金属自干漆		稀释剂	
PJ60826-43	80	EAC	20
CAB-381-2 (20%)	10	混丙醇	20
6101	5	BAC	30
密着剂	0.3	i-BA	20
BYK306	0.3	BCS	10
EAC	4.4		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 自干、65℃×30min,

☆ 底材:无机玻璃/有色金属

【检验技术指标】

检验项目	检测方法	参照标准	检验标准	检验结果
硬度	铅笔划痕	GB/T6739-96	≥HB	HB
附着力	百格法	GB/T9286-98	100%	100%
耐磨性	擦拭法	-----	≥150 次	170 次(13μ m)
耐乙醇	擦拭法	-----	30 次不露底(500g)	30 次(13μ m)

【注意事项】

☆ 本树脂由于酸值过高不宜做铝粉漆。

☆ 为了保证良好的储存性，建议硅烷偶联剂加在稀释剂中

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 190kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。