

**PJ69051-50 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ69051-50 是含低羟基热塑性醇溶丙烯酸树脂

【技术特性】 醇溶性好，中和后水溶性优，防涨筋性优，气味低

【应用范围】 醇溶性木器封闭底漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	1500-2500mPa.s/25℃	酸值	13.0-20.0mgKOH/g	Tg /℃	51
溶剂	乙醇/PMA	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品在醇类、醚类、醇醚类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】 拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。

【参考配方】

醇溶性封闭底漆	
PJ69051-50	60
异丙醇	14.8
丙二醇甲醚	10
乙二醇丁醚	15
消泡剂	0.1
流平剂	0.1
合计	100

【工艺条件】

- ☆ 烘烤条件: 自干
- ☆ 底材: 木材

【储存性】

- ☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- ☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 190kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。