



PJ3515-75 大豆油脂肪酸改性中油醇酸树脂

【类别】 PJ3515-75 大豆油改性的中油度醇酸树脂

【应用特性】 漆膜快干、硬度较好、具有较好的耐水性。树脂对颜料分散润湿性好。

【应用范围】 醇酸磁漆，醇酸底漆

【规格】 外观：棕色透明状液体
色 数：≤10# (Fe-Co)
固含量：(75±2)%
油 度：51%
酸 价：≤12mgKOH/g
粘 度：(30000~60000) mPa·s (NDJ-1/25℃)
溶 剂：200#汽油、二甲苯

【溶剂稀释性】 本品可与 200#溶剂汽油、松节油和芳烃类溶剂相溶。

【树脂相容性】 本品一般单独作为基料用于制造醇酸类油漆，但本品与高醚化度正丁醇醚化三聚氰胺甲醛树脂有一定的混溶性（建议最多添加量为 3%），如需要混用时，请事先作好条件试验。对拼用任何的其它树脂均需进行稳定性及混溶性试验！

【参考配方】 白醇酸磁漆（不含受限的重金属类产品）

PJ3515-75	41.00%
R902(钛白粉)	24.00%
有机膨润土	0.30%
青莲紫	微量
异辛酸钴(1%)	1.20%
异辛酸锆(10%)	1.00%
异辛酸钙(4%)	0.50%
BYK-306	0.10%
200#溶剂汽油	31.90%
合计	100.00%

【安 全】 小心操作，避免接触皮肤与眼睛，详情事项请参考物质安全资料。